



C3 – C4

corrosieclassificatie volgens ISO 12944-5:2007

transocean coatings

op thermisch verzinkte ondergronden

C3					
thermisch verzinkte ondergronden				buiten expositie	
beschermingsduur	systeem nr.	type	transocean coatingsysteem		laagdikte (µm)
> 15 jaar	1	epoxy polyurethaan	Transpoxy ZP Primer Transurethane Shield	Totaal DFT	60 <u>60</u> 120
	2	epoxy polyurethaan	Transpoxy Mio Sealer Transurethane Finish Mio	Totaal DFT	60 <u>60</u> 120

C4					
thermisch verzinkte ondergronden				buiten expositie	
beschermingsduur	systeem nr.	type	transocean coatingsysteem		laagdikte (µm)
5 - 15 jaar	1	epoxy polyurethaan	Transpoxy ZP Primer Transurethane Shield	Totaal DFT	80 <u>80</u> 160
	2	epoxy polyurethaan	Monopox Metalsealer Polyfinish IJzerglimmer HB	Totaal DFT	80 <u>80</u> 160
> 15 jaar	1	epoxy epoxy polyurethaan	Monopox ZF-Universal Monopox HB coating Polyfinish HS	Totaal DFT	80 80 <u>80</u> 240



Ganzlin



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.