

C3

corrosieclassificatie volgens ISO 12944-5:2007

transocean coatings

op staal



C3				
staalconstructies		binnen / buiten expositie		
beschermingsduur	systeem nr.	type	transocean coatingsysteem	laagdikte (µm)
0 - 5 jaar	1	alkyd alkyd	Transogard QD Primer Transogard ZF xx Totaal DFT	80 <u>40</u> 120
	2	epoxy polyurethaan	Transpoxy Barrier 92.16 Polyfinish MU-DL Totaal DFT	80 <u>40</u> 120
5 - 15 jaar	1	epoxy polyurethaan	Transpoxy Barrier 92.16 Transurethane Shield Totaal DFT	80 <u>80</u> 160
	2	epoxy polyurethaan	Transpoxy Barrier 92.16 Transurethane Shield Totaal DFT	100 <u>60</u> 160
> 15 jaar	1	epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transurethane Shield Totaal DFT	120 <u>80</u> 200
	2	zinkepoxy epoxy polyurethaan	Transpozinc RZ Epoxy Primer Transpoxy MIO Sealer Transurethane Shield Totaal DFT	40 80 <u>60</u> 180



Ganzlin



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.