



C4

corrosieclassificatie volgens ISO 12944-5:2007

transocean coatings

op staal

C4				
staalconstructies			buiten expositie	
beschermingsduur	systeem nr.	type	transocean coatingsysteem	laagdikte (µm)
0 - 5 jaar	1	epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transurethane Shield Totaal DFT	140 <u>60</u> 200
	2	epoxy	Transpoxy Masterbond Totaal DFT	<u>200</u> 200
5 - 15 jaar	1	epoxy epoxy polyurethaan	Transpoxy ZP Primer Transpoxy Masterbond Transurethane Shield Totaal DFT	80 100 <u>60</u> 240
	2	epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transurethane Shield Totaal DFT	140 <u>100</u> 240
> 15 jaar	1	epoxy epoxy polyurethaan	Transpoxy ZP Primer Transpoxy Masterbond Transurethane Shield Totaal DFT	80 140 <u>60</u> 280
	2	epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transurethane Shield Totaal DFT	160 <u>120</u> 280
	3	zinkepoxy epoxy polyurethaan	Transpozinc RZ Epoxy Primer Transpoxy MIO Sealer Transurethane Shield Totaal DFT	40 120 <u>80</u> 240



Ganzlin



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.