



C5 – I / M

corrosieclassificatie volgens ISO 12944-5:2007

transocean coatings

op staal

C5 – I / M				
staalconstructies			buiten expositie	
beschermingsduur	systeem nr.	type	transocean coatingsysteem	laagdikte (µm)
0 - 5 jaar	1	epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transurethane Shield	200 <u>80</u> 280
			Totaal DFT	
5 - 15 jaar	1	epoxy epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transpoxy Masterbond Transurethane Shield	120 120 <u>60</u> 300
	2	zinkepoxy epoxy polyurethaan	Transpozinc Epoxy Primer Transpoxy Masterbond Transurethane Shield	40 140 <u>60</u> 240
> 15 jaar	1	epoxy epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transpoxy Masterbond Transurethane Shield	120 120 <u>80</u> 320
	2	epoxy polyurethaan	Transpoxy Masterbond Transurethane Shield	240 <u>80</u> 320
	3	zinkepoxy epoxy polyurethaan	Transpozinc Epoxy Primer Transpoxy Masterbond Transurethane Shield	40 200 <u>80</u> 320



Ganzlin



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.