



Corrosie classificatie volgens ISO 12944:2018

| Beschermingsduur | Systeemnr.                                                | Type | Product | laagdikte |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|-----------|
| <b>C3</b>        | <b>Thermisch verzinkt staal<br/>/Gemetalliseerd staal</b> |      |         |           |

|               |   |     |                                |        |
|---------------|---|-----|--------------------------------|--------|
| 15 - 25 jaren | 1 | EP  | Transpoxy ZP Primer 91.61      | 60 µm  |
|               |   | PUR | Transurethane Shield 3.45S     | 60 µm  |
|               |   |     | Totaal                         | 120 µm |
|               | 2 | EP  | Transpoxy Mio Sealer 91.65     | 60 µm  |
|               |   | PUR | Transurethane Finish Mio 93.65 | 60 µm  |
|               |   |     | Totaal                         | 120 µm |
| > 25 jaren    | 3 | EP  | Transpoxy Mio Sealer 91.65     | 60 µm  |
|               |   | PUR | Transurethane Shield 3.45S     | 60 µm  |
|               |   |     | Totaal                         | 120 µm |
|               | 1 | EP  | Transpoxy ZP Primer 91.61      | 80 µm  |
|               |   | PUR | Transurethane Shield 3.45S     | 80 µm  |
|               |   |     | Totaal                         | 160 µm |
| > 25 jaren    | 2 | EP  | Transpoxy Mio Sealer 91.65     | 80 µm  |
|               |   | PUR | Transurethane Finish Mio 93.65 | 80 µm  |
|               |   |     | Totaal                         | 160 µm |
|               | 3 | EP  | Transpoxy Mio Sealer 91.65     | 80 µm  |
|               |   | PUR | Transurethane Shield 3.45S     | 80 µm  |
|               |   |     | Totaal                         | 160 µm |

De hierboven vermelde systemen zijn voorbeeldsystemen. In veel gevallen wordt er gevraagd om specifieke eisen door een opdrachtgever en/of applicateur. Voor een op maat gemaakt advies kunt u zich wenden tot onze technische afdeling.

Versiedatum: 1-2-2024



All our offers, contracts, deliveries, services and all correspondence, including email, are subject to the General Terms and Conditions of Delivery from the branch organisation of the Paint Printing Ink Industry (VVF) of 2003 which are deposited at the office of the Clerk of the District Court of Amsterdam; number and date on request. They are an integral part of all contracts that we conclude with our contractual partners for the deliveries and services we offer. Of the Uniform Sales conditions deviating purchasing conditions of the buyer will not be accepted by us. See Article 1 of the Uniform Sales conditions on [www.zandleven.com](http://www.zandleven.com)