



Corrosie classificatie volgens ISO 12944:2018

Beschermingsduur	Systeemnr.	Type	Product	laagdikte
C4	Thermisch verzinkt staal /Gemetalliseerd staal			

7 - 15 jaren	1	EP	Transpoxy ZP Primer 91.61	60 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	60 µm
			Totaal	120 µm
	2	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	60 µm
		PUR	Transurethane Finish Mio 93.65	60 µm
			Totaal	120 µm
	3	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	60 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	60 µm
			Totaal	120 µm

15 - 25 jaren	1	EP	Transpoxy ZP Primer 91.61	80 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	80 µm
			Totaal	160 µm
	2	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	80 µm
			Totaal	160 µm

>25 jaren	1	EP	Transpoxy ZP Primer 91.61	70 µm
		EP	Transpoxy Barrier 92.16	70 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	60 µm
			Totaal	200 µm
	2	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	70 µm
		EP	Transpoxy Barrier 92.16	70 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	60 µm
			Totaal	200 µm

De hierboven vermelde systemen zijn voorbeeldsystemen. In veel gevallen wordt er gevraagd om specifieke eisen door een opdrachtgever en/of applicateur. Voor een op maat gemaakt advies kunt u zich wenden tot onze technische afdeling.

Versiedatum: 1-2-2024



All our offers, contracts, deliveries, services and all correspondence, including email, are subject to the General Terms and Conditions of Delivery from the branch organisation of the Paint Printing Ink Industry (VVF) of 2003 which are deposited at the office of the Clerk of the District Court of Amsterdam; number and date on request. They are an integral part of all contracts that we conclude with our contractual partners for the deliveries and services we offer. Of the Uniform Sales conditions deviating purchasing conditions of the buyer will not be accepted by us. See Article 1 of the Uniform Sales conditions on www.zandleven.com