



Korrosivitätskategorien gemäß ISO 12944:2018

Immersion	System Nr.	Typ	Produkt	Schicht Dicke
Im 1 - Im 3	Feuer Verzinkter Stahl /Thermisch gespritzter Stahl			
Im 1 Süßwasser >25 Jahre	1	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	165 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	65 µm
		Gesamt Schicht Dicke		310 µm
	2	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		Gesamt Schicht Dicke		380 µm
Im 2 Meer- oder Brackwasser >25 Jahre	1	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	165 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	65 µm
		Gesamt Schicht Dicke		310 µm
	2	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		Gesamt Schicht Dicke		380 µm
Im3 Erdreich >25 Jahre	1	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	165 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	65 µm
		Gesamt Schicht Dicke		310 µm
	2	EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		Gesamt Schicht Dicke		380 µm

Bei den oben aufgeführten Systemen handelt es sich um Beispielsystemen. In vielen Fällen werden von einem Kunden und/oder Anwender spezifische Anforderungen gestellt. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung

Stand: 1-2-2024

