



Korrosivitätskategorien gem ISO 12944:2018

Immersion	System Nr.	Typ	Produkt	Schicht Dicke
Im 1 up to Im 4				
Im 1 Süßwasser 15 – 25 Jahre	1	EP	Transpoxy ZP-HB 96.61	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
			Gesamt Schicht Dicke	380 µm
	2	EP	Transozinc Epoxy Primer 91.55	40 µm
		EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Master Mio 94.46	120 µm
		EP	Transpoxy Master Mio 94.46	120 µm
			Gesamt Schicht Dicke	360 µm
	3	EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	90 µm
			Gesamt Schicht Dicke	390 µm

Im 2 Meer- oder Brackwasser 15 – 25 Jahre	1	EP	Transpoxy ZP-HB 96.61	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
			Gesamt Schicht Dicke	380 µm
	2	EP	Transozinc Epoxy Primer 91.55	40 µm
		EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
		EP	Transpoxy Master Mio 94.46	120 µm
		EP	Transpoxy Master Mio 94.46	120 µm
			Gesamt Schicht Dicke	360 µm
	3	EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
		PUR	Transurethane Shield 3.45S	90 µm
			Gesamt Schicht Dicke	390 µm



Im3	1	EP	Transpoxy ZP-HB 96.61	80 µm
Erdreich		EPGF	Transpoxy Glasscoat 4.40	150 µm
15-25 Jahre		EPGF	Transpoxy Glasscoat 4.40	150 µm
			Gesamt Schicht Dicke	380 µm

	1	EP	Transpoxy ZP-HB 96.61	80 µm
		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
Im 4		EP	Transpoxy Masterbond 94.67	150 µm
Meer- oder			Gesamt Schicht Dicke	380 µm
Brackwasser mit				
Kathodischem	2	EP	Transozinc Epoxy Primer 91.55	40 µm
Korrosionsschutz		EP	Transpoxy Mio Sealer 91.65	80 µm
15 – 25 Jahre		EP	Transpoxy Master Mio 94.46	120 µm
		EP	Transpoxy Master Mio 94.46	120 µm
			Gesamt Schicht Dicke	360 µm

Bei den oben aufgeführten Systemen handelt es sich um Beispielsystemen. In vielen Fällen werden von einem Kunden und/oder Anwender spezifische Anforderungen gestellt. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung

Stand: 1-2-2024



All our offers, contracts, deliveries, services and all correspondence, including email, are subject to the General Terms and Conditions of Delivery from the branch organisation of the Paint Printing Ink Industry (VVFV) of 2003 which are deposited at the office of the Clerk of the District Court of Amsterdam; number and date on request. They are an integral part of all contracts that we conclude with our contractual partners for the deliveries and services we offer. Of the Uniform Sales conditions deviating purchasing conditions of the buyer will not be accepted by us. See Article 1 of the Uniform Sales conditions on www.zandleven.com