



# C1-C2

corrosieclassificatie volgens ISO 12944-5:2007

## transocean coatings

### op staal

C1 / C2					
staalconstructies			binnen / buiten expositie		
beschermingsduur	stelsysteem nr.	type	transocean coatingsysteem		laagdikte (µm)
0 - 5 jaar	1	alkyd	Transogard QD Primer	Totaal DFT	<u>80</u> 80
	2	epoxy	Transpoxy Barrier 92.16	Totaal DFT	<u>80</u> 80
5 - 15 jaar	1	alkyd alkyd	Transogard QD Primer Transogard ZF xx	Totaal DFT	80 40 <u>120</u>
	2	epoxy	Transpoxy Barrier 92.16	Totaal DFT	<u>120</u> 120
> 15 jaar	1	epoxy	Transpoxy HS Primer	Totaal DFT	<u>140</u> 140
	2	epoxy polyurethaan	Transpoxy Barrier 92.16 Transurethane Shield	Totaal DFT	100 <u>60</u> 160



Ganzlin



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.