



Im1 – Im2 – Im3

corrosieclassificatie volgens ISO 12944-5:2007

transocean coatings

op staal

Im1 / Im2/ Im3				
staalconstructies			buiten expositie	
beschermingsduur	systeem nr.	type	transocean coatingsysteem	laagdikte (µm)
Im1 zoet water	1	epoxy epoxy epoxy	Transpoxy UniPrimer Transpoxy Masterbond Transpoxy Masterbond	80 150 <u>150</u> 380
	2	zinkepoxy epoxy epoxy epoxy	Transozinc Epoxy Primer Transpoxy Mio Sealer Transpoxy MasterMio Transpoxy MasterMio	40 80 120 <u>120</u> 360
Im2 zeewater of brak water	1	zinkepoxy epoxy epoxy	Transpoxy UniPrimer Transpoxy Masterbond Transpoxy Masterbond	80 200 <u>200</u> 480
	2	zinkepoxy epoxy epoxy epoxy	Transozinc Epoxy Primer Transpoxy Mio Sealer Transpoxy MasterMio Transpoxy MasterMio	40 80 150 <u>150</u> 420
Im3 ondergronds	1	epoxy epoxy	Transpoxy Masterbond Transpoxy Masterbond	200 <u>200</u> 400
	2	epoxy epoxy epoxy	Transpoxy UniPrimer Transpoxy Glascote Transpoxy Glascote	100 350 <u>350</u> 800



Ganzlin



Deze gegevens zijn naar beste weten opgesteld en correct op de datum van uitgifte. Desondanks kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, omdat de keuze van producten en omstandigheden bij het verwerken van de systemen buiten onze beoordeling vallen. Dit documentatieblad wordt bij wijziging niet automatisch vervangen.